

FICHE TECHNIQUE

TSP 110/120/130/140 – Primer 400 ml

GENERAL

Application

Aérosol d'apprêt universel à utiliser pour la correction des imperfections superficielles telles que des rayures de ponçage, dégâts de gravillons, etc.

Attention: l'utilisation d'un aérosol est souvent facile, rapide et rentable dans la solution de problèmes mais ne peut jamais remplacer un produit 2K ni prolonger la garantie assurée par le fournisseur de peinture dans le processus de réparation complète. C'est pourquoi un problème technique potentiel qui est la conséquence de l'utilisation d'un aérosol dans un processus de réparation dans laquelle la garantie est appliquée, ne peut mener à des prétentions quant à notre produit ou compagnie.

Principaux avantages

Séchage rapide, résistant aux solvants (aliphatiques/aromatiques/alcools), excellente adhésion, ponçage facile. Des bonnes propriétés de remplissage, bonne flexibilité, bonne dureté. Grâce à la présence de phosphate de zinc dans le produit, il peut être utilisé directement sur du métal. Il a de bonnes propriétés anticorrosives mais pour obtenir le meilleur effet anticorrosif, il est recommandé d'utiliser un primer spécial anticorrosif. Peut être repeint avec quasi toutes les peintures modernes.

Caractéristiques

Base :	Résine acrylique moderne, pigments, remplisseurs et phosphate de zinc
Solvants :	Esters et cétones
Odeur :	Acétone et esters
Apparence :	Gris (différentes nuances sur demande)
Densité :	Aérosol : env. 0,95 g/ml Produit : env. 1,2 g/ml
Contenant solide :	Aérosol : env. 35% Produit : env. 53%
P.V.C :	env. 46
Temps de séchage :	Dépend de l'épaisseur des couches, de la température et la ventilation. Indication : sec contre la poussière env. 10 min. Recouvrable après env. 2 heures. Ponçable env. 15 min.

AUTRES

Instructions pour utilisation

- Assurez-vous que la surface est sèche, propre et ni huileuse ni grasse, etc. De préférence poncer la surface légèrement.
- Pulvérisez à une distance d'environ 15 cm, en croix.
- Laissez sécher (approx. 15 min pour une couche normale (30µ))

- Si des couches supplémentaires sont nécessaires, poncer la couche légèrement afin d'obtenir une meilleure adhérence de la prochaine couche. Laisser assez de temps de séchage entre les couches pour empêcher l'encapsulation de solvant.
- Comme mentionné auparavant, l'aérosol ne peut jamais remplacer un produit 2K et ne devrait pas être utilisé en tant que tel.

Conditions de travail

- Température de l'air 15°C – 30°C
- Température de surface 15°C – 30°C mais juste au-dessus du point de condensation.
- Température de la bombe 18°C – 25°C
- Humidité relative : max. 80%

Durée de vie

- Au moins 24 an pour une bombe fermée et stockée dans un endroit sec, aux températures entre 10°C et 25°C.

Recommandations

- Si utilisé en combinaison avec des primers (inconnus), il vaut mieux tester d'abord la compatibilité et l'adhésion.
- Pour votre sécurité, pour la santé et pour un meilleur séchage, il vaut mieux utiliser ce produit dans des espaces bien ventilés.

L'information ci-dessus est procurée de bonne foi, mais l'utilisateur devrait s'assurer lui-même si la performance du produit est suffisante pour son application. Les valeurs indiquées sont des moyennes et ne devraient pas être prises comme valeurs maximum ou minimum à des fins spécifiques. Chemicar Europe ne peut être tenue responsable pour des défaillances du produit avant qu'un test complet n'ait été fait. C'est l'utilisateur qui doit décider si les apprêts sont adaptés à ses propres applications.